

## 1.2083 ESU Korrosionsbeständiger Formenstahl

---

## 1.2083 ESU Korrosionsbeständiger Formenstahl\*

### DIN-BEZEICHNUNG

X42Cr13

### WERKSTOFFEIGENSCHFTEN\*\*

- Gute Korrosionsbeständigkeit\*
- Gute Polierbarkeit
- Hohe Härteannahme
- Reine und homogene Gefügestruktur

### CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG

Richtwerte in %

C	Si	Mn	Cr
0,40	≤1,00	≤1,00	13,5

### ALLGEMEIN ÜBLICHE VERWENDUNG

- Formen, Einsätze, Aktivelemente
- Formenbau
- Maschinenbau

### GEBRÄUHLICHE ARBEITSHÄRTE

ca. 50 – 54 HRC

### FESTIGKEIT IM ANLIEFERUNGSZUSTAND

Geglüht, max. 810 N/mm<sup>2</sup>

### WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT [10<sup>-6</sup> x m/(m x K)]

20 – 100°C	20 – 200°C	20 – 300°C	20 – 400°C
10,5	11,0	11,3	11,6

### WÄRMELEITFÄHIGKEIT [W/m x K]

20°C	200°C	300°C	400°C
18,0	22,0	23,8	24,7


## WÄRMEBEHANDLUNGSDATEN\*)

	Temperatur	Abkühlung
<b>Härten</b>	1000 – 1050°C	Druckgas (N <sub>2</sub> ), Öl
<b>Anlassen</b>	Siehe Anlass-Schaubild	

Vor Oxidation schützen


\*) Für Ihre anwendungsspezifische Wärmebehandlung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.

## ANLASS-SCHAUBILD



Austenitisierungstemperatur: 1030°C  
Abschreckmedium: Öl


## CLEVERE ALTERNATIVE HOCHLEISTUNGSSTAHL

Qualität	Werkstoff	Gebräuchliche Arbeitshärte	Die TOP Eigenschaften**	Einsatzgebiet
 <b>FECRONI®-1800</b>	Härtbarer korrosionsbeständiger Formenstahl bis 54 HRC mit guter Wärmeleitfähigkeit*	50 – 54 HRC	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sehr gute Polierbarkeit</li> <li>- Sehr gute Korrosionsbeständigkeit*</li> <li>- Sehr geringer Verzug</li> <li>- Gute Wärmeleitfähigkeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kunststoffformen zum Verspritzen von korrosiv wirkenden Kunststoffen*</li> <li>- Aktivelemente in der Kunststoffverarbeitung</li> <li>- Formeinsätze etc.</li> </ul>

## SPM-PULVERSTAHL

Qualität	Werkstoff	Gebräuchliche Arbeitshärte	Die TOP Eigenschaften**	Einsatzgebiet
 <b>SPM450V</b>	Pulvermetallurgischer Korrosionsbeständiger Formenstahl bis 60 HRC*	57 – 60 HRC	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Feines homogenes und seigerungsfreies Gefüge über den gesamten Querschnitt</li> <li>- Sehr gute Korrosionsbeständigkeit*</li> <li>- Gute Verschleißbeständigkeit</li> <li>- Hohe Härte- und Druckfestigkeit</li> <li>- Hohe Zähigkeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formeinsätze für Kunststoffspritzen</li> <li>- Werkzeuge für Spritzguss, die hohem Verschleiß unter korrosiv wirkenden Medien ausgesetzt sind*</li> <li>- Werkzeuge für Schneiden und Stanzen</li> </ul>

## NIRO-STAHL

Qualität	Werkstoff	Gebräuchliche Arbeitshärte	Die TOP Eigenschaften**	Einsatzgebiet
 <b>1.4112 STM extra</b> ***	Härtbarer, korrosionsbeständiger Chromstahl bis 57 HRC*	53 – 57 HRC	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gute Korrosionsbeständigkeit im gehärteten Zustand*</li> <li>- Sehr verzugsarm durch speziell ausgeformtes Gefüge</li> <li>- Gute Verschleißbeständigkeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formen und Einsätze im Kunststoffspritzguss</li> <li>- Aktivelemente in der Kunststoffverarbeitung</li> <li>- Gehärtete Bauteile bei korrosiven Anforderungen*</li> </ul>

## HINWEIS

Die in der Produktinformation enthaltenen Werte und Eigenschaften setzen eine entsprechende sach- und fachgerechte Wärmebehandlung voraus und stellen typische Werte, d.h. weder maximale noch minimale Werte dar. Alle technischen Daten und Informationen entsprechen unserem Wissensstand zum Zeitpunkt der Drucklegung und beruhen auf praktischen Erfahrungen. Im Zuge kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich Änderungen ergeben. Die aktuellen Versionen der Produktinformationen finden Sie auf unserer Website unter [www.stm-stahl.de](http://www.stm-stahl.de). Des Weiteren ist zu beachten, dass sich die realen Anwendungsbedingungen in der Regel von Fall zu Fall unterscheiden. Die hier vorgestellten Daten, Eigenschaften und Verwendungszwecke dienen lediglich der Beschreibung und entbinden den Käufer nicht, unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Einsatzzweck zu prüfen. Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu konkreten Anwendungen an unseren technischen Außendienst.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



[www.stm-stahl.de](http://www.stm-stahl.de)  
[info@stm-stahl.de](mailto:info@stm-stahl.de)

- \* Der Grad der Korrosionsbeständigkeit hängt von der Art des korrosiv wirkenden Mediums und den Rahmenbedingungen ab.
- \*\* Die Werkstoffeigenschaften sind immer in Relation zueinander zu sehen.
- \*\*\* STM Händlerbezeichnung – STM Mehr Wert Stahl: Wir beliefern Sie permanent mit einer gleichbleibend hohen Qualität und arbeiten ausschließlich mit namhaften Herstellern zusammen.